

Außenseite

Papier weiß 50 µm

Kaschierkleber

LDPE weiß 30 µm

EVOH 5 µm

LDPE weiß 35 µm



Hochbarriere-Material



Direkter Lebensmittelkontakt

Druckfolie Barriere Siegelfolie



	Nennwert	Einheit	Bemerkung
Folienstärke:	120	µm	/
Siegeltemperatur:	>= 85	°C	/
OTR:	< = 1	cm ³ /m ² /24h x atm	DIN 53380-3
WVTR:	< = 1	g/m ² /24 h	DIN 53122-1

Dieses technische Datenblatt wurde teilweise auf Basis von Angaben unserer Vorlieferanten erstellt. Alle Angaben sind orientierende Angaben. Für Wechselwirkungen zwischen Füllgut und Folie können wir keine Haftung übernehmen. Der Ausschluss obliegt dem Kunden. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften/Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, sondern muss durch den Abnehmer validiert werden.

Lagerbedingungen, Verarbeitungshinweise und Gewährleistung

Unter Beachtung der folgenden Lager- und Verarbeitungsbedingungen garantieren wir die einwandfreie Verarbeitbarkeit für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Lieferung:

Lagerbedingungen:

- Temperatur: 18-25 °C
- Keine direkte Sonneneinstrahlung
- Auf Palette und ohne Kontakt mit anderen Gütern
- Unbelastete Raumluft im Lagerbereich
- (insbesondere Lösemittelbestandteile in der Raumluft)

Achtung - Keine Lagerung:

- direkt auf dem Fußboden
- direkt an Wandflächen
- vor Heizungen (Gebläse)
- vor sonstigen Wärmequellen

Verarbeitungsbedingungen / Hinweise zur Verarbeitung:

- mindestens 24h vor der Verarbeitung in den Verarbeitungsraum verbringen
- Rollen/- Paletten Verpackung erst unmittelbar vor der Verarbeitung entfernen
- Die äußere Rollenlage ist vor der Verarbeitung zu entfernen
- Vor und nach Klebestellen ist jeweils eine Rollenlage zu entfernen

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen welche Sie unter <https://www.packaging-warehouse.com/de/terms-of-service.php> abrufen können.